



PRIMABOIS 2

SOUS COUCHE ISOLANTE EN PHASE AQUEUSE
POUR BOIS TANNIQUES ET EXOTIQUES
CONFORME A LA LEGISLATION SUR LES COV

NATURE

PRIMABOIS 2 est un primaire conçu pour améliorer l'adhérence des finitions en phase aqueuse (**AQUALANE PU**) ou en phase solvantée (**SATIBOIS, FORLADECOR THIXO HES**) sur les bois d'accroche difficile, type bois tanniques ou exotiques.

AVANTAGES

- Anti-blocking : Laisse respirer le bois.
- Limite les remontées de tanins (chêne, châtaignier).
- Isole et neutralise l'action des résines anti oxydantes ou graisses.
- Améliore l'adhérence des lasures, vernis ou peintures microporeuses.
- Renforce la durabilité des finitions dans le temps.
- Sans odeur : non toxique et non dangereux.
- Séchage rapide.
- Faible odeur.
- Utilisable en trempage.
- Après application de **PRIMABOIS 2**, excellente compatibilité de notre colle PU **VINYFOR PU** au niveau des collages, des tenons, mortaises ou autres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICATION AFNOR :	Famille I – Classe 7 b 2
NATURE :	Résine acrylique en phase aqueuse + bloqueurs de tanin.
ASPECT LIQUIDE :	Blanc crème
ASPECT SEC :	Incolore mat
PRESENTATION :	Monocomposant
DENSITE :	1.1 ± 0.2
POINT ECLAIR :	Néant
DILUTION :	Prêt à l'emploi
Ph :	8.5
EXTRAIT SEC :	17 %
SECHAGE (20°C ; HR < 65 %) :	HP : 30 Mn Sec : 1 H à 2 H Recouvrable : 6 H

POUVOIR COUVRANT :	1 L / 10 A 15 M²
TEMPERATURE D'UTILISATION :	+ 10 °C <T<30 °C
TEMPERATURE DU SUPPORT :	+ 10 °C <T<30 °C
NETTOYAGE DES OUTILS :	Eau + **PLURILANE**
TAUX DE COV :	40 g / l sur le produit (produit Catégorie I – Limite 2010 : 140 g/l)

DESTINATION

Charpentes, portes, volets, fenêtres, meubles de jardin, barrières, abris, portails, bardages, huisseries, etc…

MODE D'EMPLOI

❁ **PREPARATION DU SUPPORT** :
Le bois doit être **sain**, **sec** et **propre** (dépoussiéré, poncé à blanc, etc…) – DTU 59-1.

☛ Sur bois sains : possibilité de protéger préventivement avec un produit de traitement insecticide, fongicide, antitermites type **XYLOFOR IFAC O**.

☛ Sur bois attaqués : utiliser un produit de traitement curatif, insecticide, fongicide, antitermites type **XYLFOFOR IFAC O**.

❁ **APPLICATION** :

☛ Bien agiter le produit avant emploi.
☛ Appliquer **PRIMABOIS 2** en primaire à la brosse, au rouleau ou au pistolet (face, contre-face et abouts).
☛ Laisser sécher.
☛ Procéder à un égrenage fin au grain 180-220.
☛ Appliquer un produit de finition, type **AQUALANE PU, FORLADECOR THIXO HES, LAKALO (A PROSCRIRE SUR BOIS TANNIQUES), SATIBOIS**, dont la 1ère couche sera diluée à raison de 5 à 10 %.
☛ Procéder à un léger égrenage, si nécessaire, avant d'appliquer la 2ème et la 3ème couche pure de finition.

IMPORTANT

Pour les bois exotiques, et comme indiqué dans les règles de l'art, utiliser au préalable **EXOFOR** pour enlever en surfaces les résines grasses ou anti oxydantes avant d'appliquer **PRIMABOIS 2**.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine fermé.
Stockage à l'abri du gel et des températures élevées.

SEPTEMBRE 2013

F.D.S. : sur demande

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 📠 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr